



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N° 1021-CPR-2013-07-01



1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

### POLIISO PLUS

**Pannelli di Polyisocianurato (PIR) – Schiuma polyiso espansa tra tra due soporti di carta metalizzata**

 2. Uso previsto del prodotto: **Isolanti termici per edilizia**

3. Nome e Indirizzo del Fabbricante:

**EDILTEC INSULATION S.p.A.**

**Z.I. CONTRADA STAMPALONE – 64036 – CELLINO ATTANASIO (TE)**

**Tel. 0861 668008 – Fax. 0861 669256**

 4. Sistema di Valutazione e verifica della costanza delle prestazione: **Sistema 3**

5. Organismi notificati:

**ISTITUTO GIORDANO, Via Rossini, 2 – 47814 Bellaria (RN) – ITALIA, NB 0407**

**CEIS S.L., carretera Villaviciosa de Odón a Móstoles Km 1.5 – 28935 Móstoles (Madrid) - SPAGNA, NB 1722**

**Laboratori di prova notificati (NB 0407 - NB 1722) che hanno realizzato le prove di tipo (ITT) per gruppi di prodotti secondo caratteristica.**

❖ La prestazione del prodotto indicato di cui al punto 1 è conforme alle prestazione dichiarate al punto 6.

❖ Si rilascia la presente dichiarazione di prestaz. sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

6. Prestazione dichiarata

Caratteristica Essenziale	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
<b>Tolleranza spessore</b>	<b>Dichiarata Classe: T2</b>	
	Spessore < 50 mm :	± 2 mm
<b>Tolleranza lunghezza e larghezza</b>	Spessore 50 – 60 mm :	± 3 mm
	Spessore > 60 mm :	-3/+5 mm
	Dimensione < 1000 mm :	± 5 mm
	Dimensione da 1000 mm a 2000 mm :	± 7,5 mm
<b>Stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura e umidità</b>	Dimensione da 2001 mm a 4000 mm :	± 10 mm
	Dimensione > 4000 mm :	± 15 mm
	<b>Dichiarata Classe: DS(70,90)4</b> A 70° C e 90% U.R.:	
Cambiamento lunghezza-larghezza: ≤ 1%		EN 13165:2016
Cambiamento spessore: ≤ 4%		


**6. Prestazione dichiarata:**

( N° 1021-CPR-2013-07-01)

Caratteristiche Essenziali	Prestazione			Specifica Tecnica Armonizzata
<b>Conducibilità termica (<math>\lambda_D</math>) e Resistenza termica (<math>R_D</math>)</b>	<b>Spessore [mm]</b>	<b><math>\lambda_D</math>: [W/mK]</b>	<b><math>R_D</math>: [m<sup>2</sup>K/W]</b>	EN 13165:2016
	20	0,022	0,91	
	30	0,022	1,36	
	40	0,022	1,82	
	50	0,022	2,27	
	60	0,022	2,73	
	70	0,022	3,18	
	80	0,022	3,64	
	90	0,022	4,09	
	100	0,022	4,55	
	120	0,022	5,45	
	140	0,022	6,36	
<b>Resistenza a compressione con schiacciamento del 10%</b>	<b>Dichiarato livello: CS(10/Y)150</b> ≥ 150 kPa			
<b>Resistenza a compressione dopo 50 anni con schiacciamento ≤ 2%</b>	<b>Dichiarato livello: CC(2/1,5/50) 25</b> ≥ 25 kPa			
<b>Resistenza a trazione perpendicolare</b>	<b>NPD</b>			
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Euroclasse F</b>			
<b>Durabilità della reazione al fuoco contro calore, ag.atm, aging/degrado</b>	<b>Non ci sono variazioni nel tempo sulle proprietà di reazione al fuoco del PU</b>			
<b>Indice di assorbimento acustico</b>	<b>NPD</b>			
<b>Assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni)</b>	<b>Dichiarato livello: WL(T)1</b> Assorbimento ≤ 1% vol.			
<b>Resistenza alla diffusione del vapore acqueo <math>\mu</math></b>	<b>Dichiarato livello: MU 125</b> (dimensione 600 x 1200 mm) <b>Dichiarato livello: MU Infinito</b> (dimensione 1200 x 3000 mm)			
<b>Combustione continua per incandescente</b>	<b>Metodo di prova europeo in fase di sviluppo – Norma armonizzata Europea non ancora disponibile</b>			
<b>Rilascio di sostanze pericolose</b>	<b>Metodo di prova europeo in fase di sviluppo – Norma armonizzata Europea non ancora disponibile</b>			

Rev. 01/12/2023 Uff. Tecnico - 00.23

pag. 2/2

Cellino Attanasio, 1 dicembre 2023

Il legale rappresentante:

